



1. 基面清潔



2. 放水進攪拌容器




3. 加進粉料攪拌




4. 攪拌好後閒置一會



5. 使用前再略為攪拌



6. 瓷磚膠塗抹



7. 瓷磚鋪貼



8. 清潔表面

免責聲明

備註：鑒於產品的實際性能會受到外在環境因素影響而有所偏差，故此，上述參數只能夠作為一般參考之用。如產品並非按照本公司的產品目錄或相關技術指引進行貯存、攪拌、使用或養護，本公司將不會保證產品的最終質量和性能表現能達到預期效果。

ARDEXGROUP SCORTECH

TA383 Super Tile Fix



使用指南



房屋署,建築署及屋宇署核准供應商

TA383

亞地斯高科 TA383 是一種水泥基聚合物改性瓷磚黏合劑，適用於黏貼不同類型和尺寸的紙皮石、人造石、過底磚、雲石、板材等牆磚或地磚。本產品的配方設計及生產流程得到 ISO9001 認證、其性能指標符合歐盟標準 BS EN 12004 中最高的 C2TES1 級別要求，具有超強黏結力、抗滑移和延長的開放時間等特性。本產品所含的揮發性有機化合物（VOC）含量極低，遠低於環保署的環保規範所制定的上限，對環境及人體不會構成影響。

主要優點

- ✓ 超強黏結力
- ✓ 耐水、耐候
- ✓ 特長開放時間
- ✓ 柔韌性高
- ✓ 抗滑移
- ✓ 不含 VOC，對環境及人體無害

應用

- 黏貼不同類型、材質和尺寸的牆磚或地磚
- 適用於室內外環境，包括廁所、浴室、廚房、露台、天台等
- 可用於水泥基防水塗料上作瓷磚黏貼

TA383

產品資料

包裝	25kg/ 包
對水量	~ 7.25L
消耗率	~ 1.2 公斤/ 平方米/ 毫米 (如平均厚度為約3mm, 每包25kg的 TA383 可黏貼約7平方米的瓷磚。)
備用時間	~ 2 小時

產品性能

性能	測試標準	指標
黏結強度：		
原強度	BS EN 1348	3.2 N/mm ²
浸水	BS EN 1348	2.0 N/mm ²
熱老化	BS EN 1348	3.8 N/mm ²
凍融循環	BS EN 1348	≥ 2.0 N/mm ²
30分鐘開放時間	BS EN 1346	1.3 N/mm ²
抗滑移	BS EN 1308	0.4 mm
橫向變形	BS EN 12002	S1
有機揮發物含量	ASTM D3960	≤ 20 g/L

以上產品性能測試標準僅指實驗室測試。